

Popílek do betonu

Vedlejší produkt spalování - popílek, díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem používá se v mnoha oblastech hospodářství jako cenná přísada a plnivo.
Výhody jeho použití oceňují zejména výrobci betonu



Ekoserwis S.A.

Vlastnosti

Popílek do betonu vzniká spalováním černého uhlí v elektrárnách a teplárnách při teplotě 1250-1400 ° C, kde značná část anorganického materiálu obsaženého v uhlí taje a vytváří kulovitá, sklovitá zrna o průměru od 0,5 µm do 200 µm. Klasický popílek se elektrostaticky nebo mechanicky vysráží z proudu plynů opouštějících kotlové zařízení a zůstává ve filtru. Převládá zrnitostní frakce 5-20pm.

Z hlediska chemického složení, popílek odpovídá známým již více než 2000 let sopečným popelům a skálám jako např. tras a pemza. Jako výsledek tepelného zpracování ve spalovací komoře, za přítomnosti vápníku při pokojové teplotě, popílek vstupuje do pucolánových reakcí. V tomto případě, stejně jako při hydrataci portlandského cementu, vznikají mikroskopicky malé, krystalické vápenato-křemičité a vápenato-hlinité hydráty, které se spojují do tvrdé skály.

Popílek do betonu, z hlediska radiační ochrany, stejně jako přírodní suroviny minerálního původu, lze použít k výrobě stavebních materiálů a výrobků používaných v budovách určených pro pobyt lidí a zvířat, v takovém množství, aby hotový produkt splňoval kritéria $f_1 < 1,2$ a $f_2 < 240 \text{ Bq/kg}$.

Prováděné společností řízení výroby udržuje stálou vnitřní kontrolu kvality.

Chemické vlastnosti	Fyzikální vlastnosti
Ztráta při zapalování kategorie A – do 5 %, B – do 7 %, C – do 9 %)	Jemnost (zbytek na sítu 0,045 mm $\leq 12\%$ (kategorie S)
Obsah Cl $\leq 0,1\%$	Ukazatel činnosti po 28 dnech $\geq 75\%$ Ukazatel činnosti po 90 dnech $\geq 80\%$
Obsah SO ₃ $\leq 3,0\%$	Stálost objemu $\leq 10\%$
Obsah oxidu vapenatého reaktivovaného CaO $\leq 1,5\%$	Hustota +/- 200 kg/m ³
Obsah reaktivního oxidu křemičitého $\geq 25\%$	Začátek nastavení by neměl být větší než dvakrát delší než začátek tuhnutí spárovací hmoty vyrobeno ze 100% surového cementu
Součet obsahu SiO ₂ , Al ₂ O ₃ i Fe ₂ O ₃ $\geq 70\%$	Potřeba vody (pro kategorii S) $\leq 95\%$
Celkový obsah alkálií $\leq 5,0\%$	Uvolňování nebezpečných látek a radioaktivita $f_1 \leq 1,2$ $f_2 \leq 240 \text{ Bq/kg}$
Obsah oxidu hořečnatého $\leq 4,0\%$	

Výhody použití

- snižuje náklady na výrob betonové směsi,
- zlepšuje zpracovatelnost betonu,
- zlepšuje těsnost konstrukce,
- snižuje hydratační teplo,
- zvyšuje odolnost proti chemické agresi,
- podílí se na pojivových reakcích cementu,-
- zvyšuje pevnost betonu po dlouhou dobu,
- používá se pro výrobu samozhutnitelného betonu (SCC),
- snižuje množství „výkvětů“ ve ztvrdlém betonu,
- snižuje smršťování betonu.

Nabídka

Při procesu hydratace cementu probíhajícího v betonu (tj. spojení portlandského cementu s vodou) se kromě tzv. Ve fázi "CSH" se vždy vytváří určité množství hydroxidu vápenatého. Křemičitý popílek používaný v betonu má pojivové vlastnosti reakcí s výše uvedeným hydroxidem vápenatým (Ca(OH)_2). V důsledku reakce vznikají hydratované křemičitany vápenaté a hlinitany, které vytvářejí kompaktnější betonovou strukturu se zvýšenou pevností a odolností.

Vlhký popílek

Vlhký popílek odpad, který vyžaduje vlastníctví
Kupující aktuální rozhodnutí o využití odpadů s kódem 10 01 02, a v případě dopravy i svého vlastního klienta povolení k přepravě odpad s tímto kódem.
Přepravuje se auta samovykládání, používá se hlavně pro doprava kameniva.

Suchý popílek

Suchý popílek nestandardní - odpad to vyžaduje držení aktuálním kupujícím rozhodnutí o využití odpadů s kódem 10 01 02, a v případě dopravy i svého vlastního klienta povolení k přepravě odpad s tímto kódem.

Popílek do betonu

Ccertifikovaný popílek do betonu splňuje požadavky normy PN-EN 450-1

Agregát popílku

Popílek mimo normu jako třídící agregát

Shoda kvality popílku s normou PN-EN 450-1 je potvrzena OSVĚDČENÍM O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ, vydaným certifikačním oddělením Ústavu stavební techniky ve Varšav.



Prowadzimy w zielonej zmianie

PGE Ekoserwis S.A.
Kancelář společnosti: Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław
Kancelář řízení: ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybník
tel. +48 32 4294 700 www.pgeekoserwis.pl

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA